

## WAREA Rubber Binder

ist ein einkomponentiges, transparentes, aromatische, lösemittelfreies SBR Gummi- und EPDM Granulat Bindemittel.

### Beschreibung:

WAREA Rubber Binder ist ein lösemittelfreies Bindemittel für den Innen- und Außenbereich. Die einzigartigen flexiblen Eigenschaften des Bindemittels, ermöglichen eine sehr einfache und Anwenderfreundliche Verarbeitung. WAREA Rubber Binder ist beständig besteht aus 100% Feststoffen und eignet sich hervorragend für Fallschutzsysteme bei Kinderspielplätzen, Laufbahnen, Gehwegen, Swimming Pool Umrandungen, Terrassen, versickerungsfähige Parkplätze und Einfahrten und vieles mehr.

### Technische Daten:

	Einheit	geprüft nach	Spezifikation
Dichte	Kg/L	bei 20°C	1,1
Viskosität	Pa	bei 25°C	3000
Mischungsverhältnis	2,75kg	Granulat	1-4mm
Feststoffe	%	in flüssiger Form	100%
Klebefreie Oberfläche	Std.	bei 25°C 70% rel. Luftf.	3-6 Std.
Überarbeitbar	Std.	bei 25°C 70% rel. Luftf.	8-48 Std.
Anwendungstemperatur	°C	dauerhaft	-40 bis +80°C
Schocktemperatur	°C	kurzfristig einmalig	+200°C
Shore	D		60
Dehnfähigkeit	%	EN ISO 527-3	>700%

### Geeignet als:

Bindemittel für SBR und EPDM Granulate und Mulch.

### Vorteile:

- + sehr geringer Verbrauch
- + hervorragende Wasser- und UV Beständigkeit
- + weiche, elastische und dämpfende Oberfläche
- + hoch flexibel bei Temperaturen von -40°C bis dauerhaft +80°C
- + Schocktemperatur 200°C
- + einfache Verarbeitung
- + sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit
- + einkomponentig

### Untergrundvorbereitung:

Untergründe müssen tragfähig, frei von trennenden Schichten, Rissen, losen Teilen, Lunkern und Graten sein. Die Informationen der jeweiligen Produkte zur Egalisierung der Untergründe erhalten Sie von unseren Anwendungstechnikern.

Entfernen Sie Fett, Wachs, Zementschlämme und alle anderen haftungsmindernden Substrate.

Schleifen Sie den Untergrund durch Diamantschleifscheiben, Sand- oder Kugelstrahlen an.

Reinigen Sie den Untergrund mit einem Industriestaubsauger.

Danach werden die Untergründe mit dem geeigneten Primer grundiert. Spezielle Primer sind für nahezu jeden Untergrund erhältlich.

Bitte beachten Sie hierbei unsere Grundierungsübersicht für alle Einsatzbereiche.

Bei abweichenden Substraten kontaktieren Sie unsere Techniker.

Haftzugs- und Druckfestigkeit >1,5N/mm<sup>2</sup>

Feuchtigkeit im Untergrund < 5%

Relative Umgebungsfeuchtigkeit < 85%

Verarbeitungstemperatur +5 bis +35°C

Taupunkt: die Temperatur muss min. >3°C über dem Taupunkt liegen.

### **Verarbeitung:**

Tragen Sie während der Verarbeitung entsprechende Schutzkleidung wie z.B.: Schutzbrille, Einweghandschuhe, gegebenenfalls Atemschutzmasken.

Danach wird der Untergrund mit dem geeigneten Primer grundiert und je nach Anwendung mit z.B. WAREA WP 100 abgedichtet.

Die Verlegung muss innerhalb von 48 Stunden erfolgen. Bei einer Überschreitung muss die gesamte Fläche nochmals angeschliffen und grundiert werden.

WAREA Rubber Binder ist nicht vergilbungsfrei jedoch UV beständig.

### **Steinteppich:**

Der Bindemittelanteil ist abhängig von der Korngröße des Granulates.

1 – 4 mm	11%
----------	-----

Kleinere Korngrößen erhöhen, größere verringern den Bindemittelanteil und müssen individuell ermittelt werden. Für die Systemkonforme Verarbeitung sind ausschließlich trockene Granulate von WAREA zu verwenden.

### **Anmischen:**

Geben Sie das Granulat vorzugsweise in einen Zwangsmischer oder einen 60L Mörteleimer. Kleinere Eimer sind ungeeignet. Mengen Sie WAREA Rubber Binder in der benötigten Dosierung dazu. Mischen Sie ca. 3 Minuten, bis die Kiesel homogen mit Bindemittel ummantelt sind. Mischen Sie Ihre Ansätze immer mit derselben Mischdauer. Unterschiedlich lange Mischzeiten können zu Fleckenbildungen im Gummigranulatbelag führen. Die Wand- und Bodenflächen des Mörteleimers oder Zwangsmischers enthalten durch die Zentrifugalkraft beim Mischen einen zu hohen Anteil an Bindemittel. Lehren Sie deshalb den angemischten Gummigranulatbelag aus, ohne den Mörteleimer oder Zwangsmischer mittels Spatel auszuputzen! Dies führt zu einer punktuellen Überdosierung und einer damit verbundenen Aufschäumung des Materials. Die Reinigung erfolgt ausschließlich nach Beendigung der Arbeiten.

Verwenden Sie hierbei WAREA VERDÜNNUNG zur Reinigung.

**Verlegung:**

Geben sie das angemischte Granulat auf den Boden und verteilen diesen gleichmäßig mit einem Glätteschwert aus Edelstahl. Glätten und verdichten Sie dabei das Granulat zu einer fugenlosen und ebenen Oberfläche. Bei beginnender Klebrigkeits des Glätteschwertes, verwenden Sie WAREA Glättmittel direkt auf dem Glätteschwert. Dadurch lässt sich der Gummigranulatbelag einfach verarbeiten.

**Reinigung:**

Wischen Sie Maschinen vorab mit Papiertüchern grob ab. Danach können diese mittels WAREA Verdünnung gereinigt werden. Getrocknetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden. Farbroller können nicht gereinigt werden und sind zu entsorgen.

**Verpackung:**

Metalleimer	Palette	kg/L
20L	30 Eimer	600L

**Lagerung:**

WAREA Rubber Binder ist für 12 Monate bei UV- und witterungsgeschützter Lagerung bei Temperaturen von +5 bis +25°C lagerfähig. Die Viskosität des Bindemittels nimmt mit der Lagerdauer zu.

**Anmerkungen:**

WAREA Rubber Binder ist nicht verarbeitbar in direktem Kontakt zu bituminösen und akrylhaltigen Untergründen. WAREA Rubber Binder enthält keine Lösemittel. Arbeiten Sie dennoch immer in gut belüfteten Bereichen. Arbeiten Sie in schlecht belüfteten Bereichen immer mit entsprechenden Filtermasken.

Folgen Sie immer den Sicherheitsanweisungen aus den Sicherheitsdatenblättern. Diese finden Sie auf unserer Homepage.

Dieses technische Datenblatt dient lediglich zur Beschreibung von Verarbeitungsmöglichkeiten und technischen Daten unter Laborbedingungen. Wir sichern jedoch keine Eignungen für etwaige Anwendungen zu. Dies ist keine vollständige Verarbeitungsbeschreibung. Kontaktieren Sie für technische Fragen unsere Anwendungstechniker.

Da wir laufend Weiterentwicklungen anstreben, obliegt es dem Kunden das jeweils aktuelle Datenblatt aktuell von unserer Homepage zu laden.